

Tuscania

Velatura Silossanica (mat), Velatura a Cera Argento (ceara argintie) and Velatura a Cera Oro (ceara aurie), pentru interior.

CARACTERISTICI GENERALE:

Tuscania Velatura Silossanica, Tuscania Velatura a Cera Argento și Tuscania Velatura a Cera Oro sunt o gamă de produse pentru decorarea pereților interiori. Tuscania Velatura Opaca este un finisaj acrilico-siloxan realizat din încărcături speciale și aditivi, capabil să creeze un efect mat și profund. Tuscania velatura a Cera Argento și Oro sunt finisaje realizate din încărcături metalice și ceară specială cu aspect auriu și argintiu.

UTILIZĂRI: Tuscania este ușor de aplicat și permite atât aplicatorului să obțină efecte vizuale și tactile de înaltă calitate, care combină culori, forme și lumini.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE:

Natura liantului: polimer acrilic-siloxan, ceară în emulsie.
Densitate: Tuscania Velatura Silossanica (mat): 1,04 +/- 0,05 g / ml
Tuscania Velatura a Cera Argento (ceară de argint): 1,06 +/- 0,05 g / ml
Tuscania Velatura a Cera Oro (Aur ceară): 1,06 +/- 0,05 g / ml

PERFORMANTA: Aplicarea Tuscania este ușoară și practică prin folosirea unei mânuși. Versatilitatea Tuscania și aplicația cu instrumente adecvate permite obținerea efectelor plăcute ale suprafeței.

DILUTIE: Tuscania: Gata de utilizare, dilutie cu apa maxim 5%

ATENționARI: Se amestecă bine materialul înainte de aplicare. Nu se aplică pe substraturi proaspete. Aplicarea pe suprafețe de beton are o funcție decorativă.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA:

Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și pete de sare. Refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice, dacă este necesar. În caz de mușgai, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și vopsea veche. Trebuie îndepărtate straturile de vopsea pe bază de var și tempera. Îndepărtați praful, smogul sau alte depuneri înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau sfaramicioase, aplicați un strat de Decofix (etanșant pe perete micronizat) diluat, cu o perie. Peste straturile uscate și compacte, aplicați un strat de Novaprimer (grund pigmentat acrilic pe bază de apă), diluat, cu o perie sau cu o rolă. Peste grund uscat aplicați un strat de Novalux I, diluat, cu o rolă sau cu o perie. După ce substratul este uscat, aplicați un al doilea strat de Novalux I, diluat, așa cum s-a descris anterior. Timp de uscare: 24 ore aprox. în funcție de tipul de substrat, rata de absorbție și condițiile de mediu. După ce substratul s-a uscat, aplicați un strat de Tuscania, gata de utilizare, cu mânușă sau cu burete în mișcări circulare. După cel puțin 8 ore, aplicați un al doilea strat de Tuscania, urmând aceeași procedură. Timp de uscare: 24 ore aprox. în funcție de tipul de substrat, rata de absorbție și condițiile de mediu.

RECOMANDĂRI:

Pe durata întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat de îngheț și de schimbările bruște de temperatură. Nu se aplică când temperatura aerului, temperatura substratului și a produsului sunt fie mai mici de + 5 ° C și mai mari de + 35 ° C, nu se aplica sub lumina directă a soarelui, nici pe suprafețe supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea aerului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Este recomandabil să completați fiecare lucrare cu materiale din același lot de producție. Atunci când utilizați mai multe loturi, se recomandă remixarea diferitelor produse pentru a evita ușoare diferențe de umbră. Pentru utilizarea, diluarea și aplicarea corectă a produselor menționate aici, consultați fișele tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și dispozitivelor individuale de protecție (dpi).

CURATAREA USTENSILELOR: Cu apa, imediat după utilizare.

RANDAMENT:

Tuscania: 12-16 m²/L în două straturi în funcție de substrat și rata de absorbție a acestuia. Pentru a determina randamentul se recomandă testarea în prealabil pe suprafața efectivă

CULORI: Catalog Tuscania Velatura Silossanica, Tuscania Velatura a Cera Argento, Tuscania Velatura a Cera Oro și Tuscania.

AMBALARE: Tuscania: Recipiente de 2.5L

TERMEN DE VALABILITATE: Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajul sigilat și la temperaturi adecvate.

PROCEDURI DE SECURITATE

Directiva UE 2004/42 / CE: Celestia Finish (vopsea decorativă)

Valoarea limită a UE pentru Celestia Finish (cat. A / I): 200 g / l (2010) Finisarea Celestia conține maxim 200 g / l COV.

Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele actuale de igienă și siguranță. Nu goliți în scurgeri, ape curgătoare sau pe pamant; după utilizare aruncați recipientele goale sau cu materialul uscat în containere de reziduuri speciale. Nu lasați în prezența copiilor. Dacă înghițiți, consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.