

Clear Finish Anti-Slip

Sistem de protecție bi-component poliuretanic pentru sistemul „Wall2Floor”.

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Clear Finish Anti-Slip este un produs funcțional de protecție cu proprietăți antiderapant, curățare și întreținere ușoară; este rezistent la abraziune, specific pentru sistemele Wall2Floor Wellness și Wall2Floor Outdoor. Folosit ca strat de protecție final, este potrivit pentru interioare și exterioare supuse traficului pietonal, atât desculț cât și cu încălțăminte, în prezența umidității sau a apei. Potrivit pentru utilizare în sectorul rezidențial și comercial. Clear Finish Component B este un întăritor de ultimă generație, formulat cu polisocianate alifactice, cu un conținut de monomer HDI <0,1% în greutate.

UTILIZARI: Stratul de sacrificiu final pe finisajele de protecție ale „sistemului Wall2Floor” deja aplicat.

Clear Finish Anti-Slip trebuie aplicat ca ultim strat, peste cel puțin două straturi ale unuia dintre finisajele de protecție Clear Finish (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt).

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE:

Clear Finish Anti-Slip A: Natura liantului: dispersie apoasă poliuretanică alifatică modificată

Clear Finish Anti-Slip B: Natura liantului: Polisocianatul alifatic cu conținut de monomeri HDI <0,1% în greutate.

Densitatea amestecului: 1.07 ± 0.05 g/ml.

Gradul de luci ISO 2813: unghiul de citire 15 ° ± 2 ° 60 °

Timp de uscare: se poate calca după 24 de ore; întărire completă: 7 zile.

Determinarea proprietăților antiderapante:

Zona umedă, mers pe jos, desculț DIN 51097-1992: clasificarea **B (A + B)**

Zonele uscate, mers pe jos, purtând incaltaminte DIN 51130-2014: clasificare **R10**

Testare cu pendul BS 7976-2: 2002 (stare operațională umedă):> 35

Calculul coeficientului de frecare pentru pardoseli - Metoda B.C.R.A

Piele pe suprafața uscată: $\mu > 0,50$

Cauciuc pe suprafațe umede: $\mu > 0,70$

PREGĂTIREA MIXTURII:

Se omogenizează **Clear Finish Anti-Slip A** pentru a elimina orice sedimentare. Turnați **Clear Finish B** în **Clear Finish Anti-Slip A** și amestecați manual pentru aprox. 45-60 secunde. Alternativ, amestecarea este posibilă folosind un mixer, la viteza mica, timp de aprox. un minut. Amestecul obținut trebuie să fie fara bulgari, fără porțiuni ale celor două componente neamestecate și fara impurități.

Raportul de cataliză în greutate: 100 părți **component A** + 25 părți **component B**

DILUTIE: Se diluează amestecul obținut (100 de părți ale componentei A + 25 părți ale componentei B) adăugând 10% apă.

Durata de viață a amestecului: aprox. 60 minute; nu adăugați apă pentru a prelungi durata de viață amestecului.

ATENȚIONARI: Înainte de aplicarea fiecărui strat de Clear Finish Anti-Slip, se recomandă filtrarea amestecului obținut cu o cârpă sau filtru de nailon sau pânză cu filtru de vopsea cu deschideri de plasă de 40 + 90 microni. Odată aplicată, vopseaua nu trebuie să intre în contact cu niciun tip de lichid timp de cel puțin 24/48 de ore de la aplicare. Primele operații de curățare trebuie efectuate atunci când s-a produs întărirea, după cel puțin 7 zile (calculate la o temperatură medie de 25 ° C și cu 60% RH). Nu folosiți produse extrem de abrazive pentru curățare și nu folosiți dispozitive de curățare cu aburi.

Clear Finish Anti-Slip nu poate fi aplicat ca înlocuitor pentru finisajele de protecție Clear Finish, ci doar ca accesoriu antiderapant pentru suprafețele protejate cu Clear Finish.

CONDIȚII DE MEDIU:

Materialul trebuie protejat împotriva înghețului și șocurilor termice pe parcursul întregului proces de aplicare. Nu se aplică atunci când temperaturile aerului, substratului și ale produsului sunt sub + 10 ° C sau peste + 35 ° C, în lumina directă a soarelui sau pe suprafețe fierbinți (chiar dacă sunt deja la umbră). Condițiile de mediu și ale substratului trebuie să fie următoarele:

- Temperatura aerului: Min. + 10 ° C / Max. + 30 ° C.

- Umiditatea relativă a aerului: <75%.

- Temperatura substratului: min. + 10 ° C / Max. + 30 ° C.

- Umiditatea substratului: <4%

Aplicarea în condiții diferite de cele descrise mai sus poate provoca diferențe sau defecte în proprietățile fizico-chimice și în rezultatul estetic al produsului **Clear Finish**.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICARE:

Substratul din sistemul Wall2Floor trebuie să fie uscat, curat, coeziv și compact. Aplicați un strat de Clear Finish Anti Slip (A + B), preparat anterior, folosind o rola cu păr mediu.

Fisa Tehnica: Clear Finish Anti-Slip

Revizuirea nr: 03

Data: 29-11-2018

N.B.- COLORIFICIO Novacolor garantează că informațiile furnizate aici sunt la cele mai bune din experiența și cunoștințele sale tehnice și științifice; cu toate acestea, nu poate accepta nicio răspundere pentru rezultatele obținute folosind aceste produse, deoarece condițiile de aplicare sunt în afara controlului său. Vă recomandăm să verificați întotdeauna caracterul adecvat al produsului pentru fiecare utilizare specifică. Această ediție curentă înlocuiește toate foile de informații anterioare.

PRECAUȚII:

Nu expuneți pachetele de produs la surse de căldură directă sau la temperaturi sub + 5 ° C pentru perioade lungi de timp. Dacă produsele sunt stocate la temperaturi de aprox. + 5 ° C, înainte de utilizare, este recomandat să le duci într-un loc cu temperaturi adecvate, pentru a le aclimatiza la o temperatură de utilizare nu mai mică de + 10 ° C. Nu încălziți produsele folosind o sursă de căldură directă, flacăra, corp cald sau altele similare. Temperaturile scăzute cresc vâscozitățile în recipiente, îngreunează utilizarea și prelungesc sau împiedică procesul de uscare și întărire a diferitelor produse. În toate etapele de aplicare, banda adezivă trebuie îndepărtată înainte ca stratul aplicat să se întărească complet. Acordați o atenție deosebită atunci când aplicați produsul pe suprafețele expuse contactului cu apa. Nu lăsați apa în contact prelungit cu suprafața. Este o practică bună să folosești întotdeauna echipamente noi sau curățate corespunzător. Înlocuiți echipamentul dacă este necesar la sfârșitul fiecărui ciclu de aplicare. Se recomandă să terminați lucrarea folosind același lot de producție. Pentru utilizarea corectă a materialelor menționate, diluare și aplicare, citiți cu atenție fișa tehnică relevantă. Se recomandă utilizarea corectă a echipamentelor individuale de protecție (PPE) în toate fazele de pregătire a substratului, a produselor și a aplicării acestora. În toate etapele de aplicare a sistemului Wall2Floor, banda adezivă trebuie îndepărtată înainte ca stratul aplicat să se întărească complet.

CURATAREA USTENSILELOR: Curățați cu apă imediat după utilizare.

RANDAMENT: Clear Finish Anti-Slip (A+B): 10–14 m² pe strat, în funcție de finisarea substratului și de absorbția acestuia.

CULORI: Transparent, incolor.

AMBALARE: Clear Finish Anti-Slip A: Recipiente de 1 L; 2,5 L

Clear Finish B: Recipiente de 0,3L; 0,75 L

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE:

În ambalaj original atâta timp cât este păstrat într-un depozit acoperit, la o temperatură între + 10 ° C și + 30 ° C, materialul are termen de valabilitate de 12 luni.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:

Directiva 2004/42 / CE: Clear Finish Anti-Slip (vopsele bi-componente de înaltă performanță)

Valoarea limită a UE pentru Clear Finish Anti-Slip (cat. A/j): 140 g/l (2010) Clear Finish Anti-Slip conține max. 140 g / l COV.

Conține izocianati: citiți informațiile furnizate de producător / Nociv prin inhalare / Iritant pentru sistemul respirator / Poate provoca sensibilizare la contactul cu pielea / Dăunător vieții acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung. Produsul trebuie transportat, utilizat și depozitat în conformitate cu legislația în vigoare privind sănătatea și siguranța; lăsați reziduurile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de securitate.