

Clear Finish Bicomponent

Rasini de protectie bi-componente din poliuretan pentru sistemul „Wall2Floor”

CARACTERISTICI GENERALE: Clear Finish Bi-Component este o rășină pe bază de apă din poliuretan care trebuie utilizată ca strat de protecție. Este disponibil sub formă de Lucios, Satinat și Mat. Clear Finish Component B este un întăritor de ultimă generație, formulat cu polisocianate alifaticе, cu un conținut de monomer HDI <0,1% în greutate.

UTILIZĂRI: Protecția suprafețelor verticale și orizontale ale sistemului Wall2Floor.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE: Densitatea amestecului: 1,04 gr / ml +/- 3%

PERFORMANTA: Luciu UNI EN ISO 2813: Clear Finish Lucios:> 85, unghiul de vizualizare 60 °
Clear Finish Satin: 20 ± 2, unghiul de vizualizare 60 °
Clear Finish Matt: 10 ± 2, unghiul de vizualizare 85 °

Rezistenta suprafetei la Lichide Reci EN 12720: 2013

/ = nu este necesară

- = nu este prevăzută de CEN / TS 16209 Standard

5 = nicio modificare

4 = schimbare minoră vizibilă doar sub lumina reflectată

3 = schimbare mică vizibilă din mai multe direcții de vizualizare

2 = schimbare marcată sau degradare ușoară a suprafeței

1 = modificare pronunțată sau degradare marcată a suprafeței

Produce	Timpul Contactului						
	24 Ore	16 Ore	6 Ore	1 Ora	10 Min	2 Min	2 Sec
Acid Acetic (soluție apoasă 10%)	-	2	-	5	-	/	-
Acetona	-	-	-	-	4	-	5
Amoniac (soluție apoasă 10%)	-	4	-	5	-	/	-
Acid Citric (soluție apoasă 10%)	-	5	-	/	-	/	-
Detergenți	-	5	/	/	/	/	-
Cafea	-	2	2	3	5	/	-
Etanol (soluție apoasă 48%)	-	-	5	/	/	-	-
Ulei de parafina	5	/	/	/	/	-	-
Apa Distilata	5	/	/	/	-	-	-
Condens	-	-	-	5	-	-	-

Clasa B – pana in 1 ora
Clasa D – conform CEN TS
16209

PREPARARE: Amestecați Clear Finish A pentru a evita sedimentele. Adăugați încet Clear Finish B în Clear Finish A, amestecând manual timp de 45-60 de secunde aproximativ. De asemenea, puteți amesteca cu un mixer la viteză mică timp de 1 minut aproximativ. Amestecul nu trebuie să conțină bucăți, porțiuni ale celor două componente neamestecate, impurități. Raportul de amestecare în greutate: 10 părți ale componentei A + 3 părți ale componentei B.

DILUTIE: Când amestecul este complet (2.500 l de componentă A + 0,750 l de componentă B), se continuă diluarea cu 0,300-0400 l apă. Cu un pachet de A + B diluat corespunzător, puteți acoperi aproximativ 20-22 m², în două straturi. Durata de viață: 60 minute

ATENționARI: Înainte de aplicarea fiecărui strat de Clear Finish, este recomandat să filtrați amestecul folosind un cu un filtru cu o plasă care se deschide de la 40 până la 90 microni. Contactul extins cu săpunuri, uleiuri, creme și lichide în general sau obiecte umede, poate genera pete sau urme pe suprafață.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA: Consultați fișa tehnică a „Wall2Floor System”.

RECOMANDĂRI:

În timpul pregătirii substratului și aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a ustensilelor și dispozitivelor individuale de protecție. Păstrați produsul protejat de căldură intensă sau de temperaturi mai mici de + 5 ° C. Dacă este păstrat în încăperi cu temperatură apropiată de + 5 ° C, se recomandă păstrarea produsului într-o zonă a încăperii cu o temperatură nu mai mică de 10 ° C. Nu încălziți produsele folosind o sursă directă de căldură, flacără, corp fierbinte sau altele similare. Temperaturile scăzute cresc vâscozitatea găteții, ceea ce face dificilă utilizarea și extinderea sau inhibarea procesului de uscare și întărire a diferitelor produse. Dacă este posibil, utilizați același lot de producție. Dacă se utilizează diferite loturi de producție, se recomandă amestecarea lor pentru a evita nuanțe diferite.

CURATAREA USTENSILELOR: Cu apa, imediat după utilizare.

Fisa Tehnica: Clear Finish Bi-component

Revizuire nr: 11

Date: 29-11-2018

N.B.- COLORIFICIO NOVACOLOR garantează că informațiile de aici sunt furnizate în conformitate cu cele mai bune experiențe și cunoștințe tehnice și științifice; cu toate acestea, nu își poate asuma nici o răspundere pentru rezultatele obținute prin utilizarea acestor produse, deoarece condițiile de aplicare depășesc controlul său. Vă recomandăm să verificați mereu adecvarea produsului pentru fiecare utilizare specifică. Aceasta ediție înlocuiește toate fișele de informații anterioare.

RANDAMENT: Clear Finish Bi-Component: 6-7 m² / l în două straturi, în funcție de textura necesară și de absorbția substratului.

CULORI: Transparent, nu se pigmenteaza

AMBALARE: Clear Finish Matt A: 2,5L
Clear Finish Satin A: 2,5L
Clear Finish Glossy A: 2,5L
Clear Finish B: 0,75L

TERMEN DE VALABILITATE: Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajul sigilat și la temperaturi între 10°C și 30 °C.

PROCEDURI DE SECURITATE:

Directiva UE 2004/42 / CE: Clear Fin Bi-Component (vopsele bi-componente cu performanțe ridicate)

Valoarea limită a UE pentru Bi-Component Clear Fin (cat A / j): 140 g / l (2010) Clear Fin Bi-Component conține maximum 140 g / l de COV

Conține izocianat: consultați fișa tehnică a producătorului. Nociv dacă este inhalat / Iritant pentru sistemul respirator / poate provoca sensibilizare prin contactul cu pielea / Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. Produsul trebuie transportat, utilizat și depozitat în conformitate cu standardele în vigoare privind igiena și siguranța; lăsați reziduurile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale.
Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.