

## Wall2Floor Easyflat

Mortar de ciment nivelator cu retragere scăzută pentru „Wall2Floor System”.

### DESCRIEREA PRODUSULUI:

**Wall2Floor Easyflat** este un mortar de ciment nivelator, cu retracție scăzută, format din nisipuri naturale, lianți și aditivi speciali, care garantează aderența perfectă la substrat și o viabilitate excelentă. **Wall2Floor Easyflat** poate fi aplicat cu o grosime între 3 mm și 20 mm pe strat. Pentru a obține o grosime de peste 3 mm, suprafața trebuie împărțită în compartimente.

**UTILIZARI:** Nivelarea orizontală pe suprafața minerală ne-plană și absorbantă. Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică „Wall2Floor System”.

### CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE:

Natura liantului: ciment alb și rășini sintetice. Aspect: pulbere.

**Caracteristici de performanță:** **Wall2Floor Easyflat** permite crearea de suprafețe compacte și uniforme.

**PREGĂTIREA SUBSTRATULUI:** Consultați fișa tehnică „Wall2Floor System”..

**TEHNICA DE APLICARE:** Consultați fișa tehnică „Wall2Floor System”

**DILUTIE:** Folosiți 4 l de apă curată pentru fiecare sac de 25 kg de produs. Amestecați produsul folosind un mixer mecanic prevăzut cu melc pentru cca. trei minute, amestecul obținut nu trebuie să aibă cocoloase, porțiuni de componente neamestecate, impurități. Durata de viață a amestecului: aprox. 20 minute la 25 ° C, PH = 60%. Timpul de uscare variază foarte mult în funcție de grosimea aplicată și de condițiile de mediu. Până la 3 mm grosime aplicată, aprox. 6-8 ore; peste 3 mm grosime aplicată, până la 3 zile.

### RECOMANDĂRI:

Nu expuneți produsele la surse de căldură directe sau la temperaturi sub + 5 ° C pentru perioade lungi de timp. Dacă produsele sunt stocate la temperatura de aprox. + 5 ° C, înainte de utilizare, este recomandat să le duci într-un loc cu temperatură adecvată, într-un mod pentru a le aclimatiza la o temperatură de utilizare nu mai mică de + 10 ° C. Nu încălziți produsele folosind o sursă de căldură directă, flacăra, corp cald sau altele similare. Se recomandă să terminați lucrarea folosind același lot de producție. Dacă se utilizează diferite loturi, vă recomandăm să amestecați diferitele loturi. Pentru utilizarea corectă a materialelor menționate, diluare și aplicare, citiți cu atenție fișa tehnică relativă. Se recomandă utilizarea corectă a echipamentelor de protecție individuală (PPE) în timpul pregătirii substratului, produselor și aplicării acestora.

**CURĂȚAREA UNELOR:** Curățați cu apă imediat după utilizare.

**RANDAMENT Wall2Floor Easyflat (referința la pulbere):** 2.5 – 6.8 kg/m<sup>2</sup>, pe strat, pentru grosimea de 5 mm. Este o practică bună să verificați acoperirea eficientă printr-un test preliminar pe substratul specific.

**CULORI:** Nu poate fi nuanțat.

**AMBALARE** Sac 25 kg..

**VALABILITATE și DEPOZITARE:** În ambalajul său original și sigilat corect și atât timp cât este păstrat într-un depozit acoperit la o temperatură cuprinsă între + 10 ° C și + 30 ° C, materialul are o durată de 12 luni.

Conține: ciment

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H335 Poate irita sistemul respirator.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

P101 Dacă este necesar ajutor medical, asigurați-vă că recipientul sau eticheta produsului este disponibil.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P501 Aruncați produsul / containerul în conformitate cu reglementările naționale.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de securitate.